



© Biokemi Norge A/S
Maria Waage N.

Brandskyddsfärg HW01

När det brinner gäller det att kunna ta sig ut - snabbt och säkert. Med Eld&Vatten's vita brandfärg HW01 kan du uppgradera dina dörrar, tak och väggar till att klara eld i upp till en timme. I många byggnader är trappan och hallen enda vägen ut. Då är det extra viktigt att se till att dörrar och utrymningsvägar klarar en brand. Det är inte nödvändigt att köpa nya dörrar, med brandfärg kan du behålla de dörrar du redan har.

Brandsäkra trä med HW01

Produktbeskrivning

HW01 Vit brandisolerande färg används på trä, träpanel, träskivor, spånskivor och andra träprodukter. Ger 30-60 minuters skydd beroende av materialets täthet/tjocklek. Brandtestat enligt EU Standard EN13501-1, EN13823 (2002 SBI) och EN11925-2 (2002 antändning), NEN EN 1364-1-2002, EN 1363-2:1999 och har klassificering K₁10, K₂10, EI60 och B/s1/d0.

HW01 kan målas på rent trä och på tidigare målade ytor, förutsatt att ytan är ren, torr och fast.

HW01 skall skyddas med en topplack.

För 15 minuters skydd och flamspridningsskydd: En strykning om 1x125μ (8 m²/liter), **totalt 8 m²/liter**
 För 30 minuters skydd: Två strykningar om 2x125μ (8 m²/liter), **totalt 4 m²/liter**
 För 60 minuters skydd: Tre strykningar om 3x125μ (8 m²/liter), **totalt 2,7 m²/liter**



Specifikationer

- K₁10 & K₂10
- B,S1-d0
- Upp till EI60
- Levereras i 5 & 20 Liter



Leverantör

Eld & Vatten Sverige
 Hyvelvägen 3
 444 32 Stenungsund
 0303-654 20
www.eldochvatten.com





© Biokemi Norge A/S
Maria Waage N.

Brandskyddsfärg HW02

När det brinner gäller det att kunna ta sig ut - snabbt och säkert.

Med Eld&Vatten's transparenta brandfärg HW02 kan du uppgradera dina dörrar, tak och väggar till att klara eld i upp till en timme. I många byggnader är trappan och hallen enda vägen ut. Då är det extra viktigt att se till att dörrar och utrymningsvägar klarar en brand.

Perfekt att uppgradera brandmotståndet på befintligt trä med tanke på att färgen är klar som lack. Kan användas på rent trä och på tidigare målade ytor!

Brandsäkra trä med HW02

Produktbeskrivning

HW02 Klar brandisolerande färg används på trä, träpanel, träskivor, spånskivor och andra träprodukter.

Ger 30-60 minuters skydd beroende av materialets täthet/tjocklek. Brandtestat enligt EU Standard EN13501-1, EN13823 (2002 SBI) och EN11925-2 (2002 antändning), NEN EN 1364-1-2002, EN 1363-2:1999 och har klassificering K₁10, K₂10, EI60 och B/s1/d0.

HW02 kan målas på rent trä och på tidigare målade ytor, förutsatt att ytan är ren, torr och fast.

HW02 skall skyddas med en topplack.

För 15 minuters skydd och flamspridningsskydd: En strykning om 1x125μ (8 m²/liter), **totalt 8 m²/liter**
För 30 minuters skydd: Två strykningar om 2x125μ (8 m²/liter), **totalt 4 m²/liter**
För 60 minuters skydd: Tre strykningar om 3x125μ (8 m²/liter), **totalt 2,7 m²/liter**



Specifikationer

- K₁10 & K₂10
- B,S1-d0
- Upp till EI60
- Levereras i 5 & 20 Liter



Leverantör

Eld & Vatten Sverige
Hyvelvägen 3
444 32 Stenungsund
0303-654 20
www.eldochvatten.com

