

**VIT & KLAR**  
**FLAMSKYDDANDE FÄRG**

Produkt namn	ES/VFR Flamskyddande färg/lack
Produktkod	P92ES
Revisionsdatum	2010-05-27
Revision nummer	01
Ref	PDB ESVFR

## ANVÄNDNINGSMRÅDE

Vit eller klar flamskyddande vattenbaserad färg/lack för applicering på trä eller träbaserade produkter, väv, tapet gipsskivor eller cement. ES/VFR finns som vit färg och klar lack.

## FÖRBEHANDLING

Rengör noggrant och se till att det är torrt och fritt från damm, rester av fett, rengöringsmedel och bonvax. Polish avlägsnas eller ytan slipas ren. Fabrikslackerade eller tidigare lackerade ytor slipas matta med slippapper nr 120-170. Avlägsna noggrant allt damm. På obehandlat trä kan ES/VFR appliceras direkt utan grundmålning. Om ES/VFR skall målas på tidigare behandlade ytor bör man stryka på ett lager primer/grundfärg motsvarande 10 m<sup>2</sup> pr liter som får torka innan ES/VFR appliceras

Det rekommenderas provmålning av en liten yta för att säkerställa färgens vidhäftning och utseende.

## BRUKSANVISNING

Rör om noggrant i färgen före och under arbetet. Underlaget måste vara noggrant rengjort från damm och lösa färgrester. Stryk ut färgen jämnt över ytan och mät regelbundet så att det påförs 100 $\mu$  våt färg i varje lager. Var noga med att varje lager torkat innan nästa lager målas.

Så snart sista strykningen av ES/VFR torkat, kan övermålning med täcklack/färg göras.

För att uppnå B / s1 / d0 skall ES/VFR läggas på 2 x 100 $\mu$  vid användning av pensel och roller, vid sprutmålning kan man lägga 1 x 200 $\mu$ , motsvarande 5 m<sup>2</sup> / liter totalt för 2 lager.

VIT & KLAR  
FLAMSKYDDANDE FÄRG

## ANMÄRKNINGAR

ES/VFR skall ha ett täcklager som skyddar den brandhämmande färgen. Kan användas både inomhus och utomhus beroende av täcklager som används. Som täckfärg utomhus kan t ex Jotun Trebitt oljelasyr/oljetäcklasyr användas. Inomhus kan t ex Norsk Trepleie Trollack användas. Följ anvisningarna för resp. produkt.

Produkten tillfredställer klassificering B / s1 / d0 EU Standard EN13501-1:2002, EN13823:2002 SBI och EN11925-2:2002 antändlighet

**Typ:** Vattenbaserad brandskyddsfärg

**Lagring:** Frostfritt, max 35°C

**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta

Åtgång: 1 liter till 10m<sup>2</sup>

**1 strykning om 100µ motsvarar 10m<sup>2</sup> pr. liter**

200µ VÅT FILM, är 100µ kravet för att uppnå brandklass B-S1-d0 på ES/VFR

Produkt	Brandskydd	Antal strykningar µ våt film	Förbrukning/ strykning m2/ liter	Tota l förbrukning m2/liter
ES/VFR Klar/Vit	B-s1-d0	2 x 100 µ	10	5
ES/VFR Klar/Vit	B-s1-d0	1 x 200 µ	10	5

**Förtunning:** Vatten

**Densitet:** Egenvikt ES/VFR VIT är 1,29 kg/liter, ES/VFR KLAR är 1,03 kg/liter

**Övermålningsbar:** efter 3-6 timmar, säkerställ att ES/VFR torkat innan nästa strykning påförs.

**Skyddsutrustning:** Skyddskläder

**Torktid:** Beröringstorr efter 1-2 timmar (23° C och 50 % Rh)

**Rengöring:** Ljummet vatten & tvål