

## QVFR KLAR & VIT FLAMSKYDDANDE FÄRG

Produkt namn	QVFR klar och vit flamskyddande färg
Produktkod	P92 QVFR vit, P92 QVFR klar
Revisionsdatum	2018-04-30
Revision nummer	04
Ref	TDS QVFR klar och vit

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Klar eller vit flamskyddande vattenbaserad färg/lack för applicering på trä eller träbaserade produkter. QVFR finns som klar lack och vit färg.

QVFR är avsedd för inomhusbruk och behöver inget täcklager.

Produkten tillfredställer klassificering B-s1,d0 EU Standard EN13501-1:2007 + A1:2009, EN13823:2010 SBI och EN11925-2:2010 antändlighet.

QVFR är testad på tidigare målat barrträ. QVFR fungerar väl över existerande färglager.

QVFR är en tvådelslösning och måste appliceras i rätt ordning: QVFR1 följt av QVFR2. Glansgraden för QVFR klar är halvblank och för QVFR2 vit är den matt.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



TG nr 1450



### FÖRBEHANDLING

Rengör noggrant och se till att det är torrt och fritt från damm, rester av fett, rengöringsmedel och bonvax. Fabrikslackerade eller tidigare lackerade ytor slipas med slippapper nr 120-170.

Om osäkert vad tidigare färglager består av, använd primer HWAP (vattenbaserad).

Vi rekommenderar provmålning på en liten yta för att säkerställa färgens vidhäftning och utseende.

### BRUKSANVISNING

Rör om noggrant i färgen före och under arbetet. Underlaget måste vara rent och fritt från damm. Stryk ut färgen jämnt över ytan och mät regelbundet så att det påförs 85µ våt färg i varje lager. Var noga med att varje lager torkat innan nästa lager målas.

För att uppnå B-s1, d0 skall QVFR läggas på 1 x 85 µ våt film per lager, QVFR1 i första stryket, QVFR2 i andra stryket, motsvarande 12 m<sup>2</sup> / liter per lager. Applicering med pensel, roller eller färgspruta, munstycke i storlek 2.5-3 mm. Vid sprutmålning, tillsätt upp till 5% vatten. QVFR Klar kommer att se vit ut när den påförs, den torkar helt klar.

Resultatet blir bäst om färgen har en temperatur på 20-25°C vid applicering, ställ burken i en hink med varmt vatten om det är kallt i lokalen.

**QVFR KLAR & VIT**  
**FLAMSKYDDANDE FÄRG****ANMÄRKNINGAR**

QVFR har integrerat täcklager.  
QVFR är avsedd för användning inomhus.  
QVFR är testad på en redan målad yta.

**Typ:** Vattenbaserad brandskyddsfärg

**Lagring:** Frostfritt, max 35°C

**Hållbarhetstid:** 1 år

**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta

**Åtgång:** 1 liter till 12m<sup>2</sup> per lager, 85µ VÅT FILM i två lager, är kravet för att uppnå brandklass B-s1,d0 med QVFR

**1 strykning om 85µ motsvarar 12m<sup>2</sup> per liter**

Produkt	Brandskydd	Antal strykningar µ våt film	Förbrukning/strykning m2/ liter	Total förbrukning m2/liter
Q/VFR Klar/Vit	B-s1-d0	1 lager Q/VFR1 85 µ 1 lager Q/VFR2 85 µ	12	6



Max luftfuktighet vid applicering



Max fuktighet i material som behandlas



Lägsta temperatur för applicering

**Förtunning:** Vatten

**Densitet:** Egenvikt QVFR VIT är 1,29 kg/liter, QVFR KLAR är 1,03 kg/liter

**Övermålningsbar:** efter 3-6 timmar, säkerställ att QVFR1 torkat innan nästa strykning påförs.

**Skyddsutrustning:** Skyddskläder

**Torktid:** Beröringstorr efter 1-2 timmar (23° C och 50 % Rh)

**Rengöring:** Ljummet vatten och tvål